

Rhenocryl 60 S Allgrund ME-AL, Grundierung, Metall, Alu, mineralische Untergründe

Rhenocoll Aqua-Premium Produkt

Art.-Nr.: A 3331

Spezifikation: Grundierung für metallische Untergründe, wie Eisen, Stahl, Alu, sowie für mineralische Untergründe, wie Putz, Stein, Zementverbundstoffe. Beinhaltet Korrosionsschutz und Haftvermittlung für deckende Folgeanstriche. Gut deckend, 1-2 Anstriche erforderlich, je nach Untergrund.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung

Lieferform/Farbton: Weiß, seidenmatt

Untergrund: Mineralische Untergründe, Metall, Aluminium

Weiterbehandlung: Deckender Folgeanstrich aus dem Rhenocoll Produkte Programm.

Verbrauch: Ca. 75 – 100 ml/m² je Anstrich.

VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 16 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	Unverdünnt.
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser oder Verdünner 140/1400.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8°C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	Je nach Auftragsstärke, nach 1 Std. überstreichbar. Durchtrocknung nach mehreren Tagen.
Anstrichaufbau Innen:	1-2 Anstriche, unverdünnt
Anstrichaufbau Außen:	Mindestens 2 Anstriche unverdünnt empfohlen.
Lagerung:	Kühl, verschlossen im Originalgebinde 1Jahr.
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren, Oberfläche muss sauber, trocken, fett und wachsfrei sein.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung

ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

750 ml Dose
2,5 ltr Eimer
10 ltr Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.