

### **Rhenocoll Egalisator W- 30**

wasserbasiert, farblos

**Art.-Nr.: A 4065**

#### **Anwendungsgebiete:**

Rhenocoll Egalisator W- 30 ist für die Behandlung von Hölzern geeignet, wenn diese stark saugend sind. Damit kann ein ungleichmäßiges Saugverhalten ausgeglichen werden. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

#### **Eigenschaften:**

Rhenocoll Egalisator W- 30 hat gute Penetrationseigenschaften, lässt Feuchtigkeitsregulierung zu. Ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Dient zur Behandlung aller in- und ausländischen Nadel- und Laubhölzer, ist schnelltrocknend. Die egalisierende Wirkung des Produktes sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag der folgenden Beschichtungen, speziell wenn diese Folgebearbeitung farbig eingefärbt ist. Beim tauchen nur in nicht rostende Tauchbecken einfüllen. Wirkt egalisierend, verringert die Fleckenbildungsgefahr.

**VOC 2010:** Kat G / Wb / Max 30 g/L / Ist 20 g/L

#### **Verarbeitungshinweise:**

Auftragsverfahren:	Tauchen, Fluten, Streichen, Spritzen.
Verarbeitung:	Unverdünnt,
Viscosität:	11 sec (Auslaufbecher 4 mm ).
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	mit Wasser oder Universalverdünner
Reinigung der Auftragsanlagen:	mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20 ° C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30-120 Min. schleifbar, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Aufbringmenge:	je nach Saugfähigkeit des Holzes 80 - 150 ml/m <sup>2</sup>
Lagerung:	kühl, aber frostfrei, Anbruchgebilde gut Verschließen, Originalgebilde 1 Jahr lagerfähig
Allgem. Hinweis:	vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen

**Flammpunkt:**

keiner

**Gefahrenklasse:**

keine Kennzeichnung

VbF:

entfällt,

Gef. Stoff V:

nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR:

nicht kennzeichnungspflichtig

#### **Anstrichaufbau:**

Bauteile aus Laub- und Nadelholz

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Universalverdünner 140 abwaschen.

Egalisator W- 30 auftragen. Für rohe Hölzer einsetzen.

Die Folgebeschichtung kann mit wasserbasierten Produkten erfolgen aus der Serie „Aqua Seal“ oder mit Decorwachs Karnaubas.

**Sicherheitshinweis:**

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich spülen.

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

**Liefergebände:**

5 ltr. Kanister  
25 ltr. Kanister  
150 ltr. Fass

**Entsorgung:**

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. ( Schlüssel Nr. 55508, gemäß TA-Abfall ) Ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste können nach Schlüssel Nr. 55513 gemäß TA-Abfall entsorgt werden. Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

**Ökologie:**

WGK: 1 ( Selbsteinstufung )

Nicht in Gewässer, Abwässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.